

DECORSIL FIRENZE/ДЕКОРСИЛ ФЛОРЕНЦИЯ**Технические характеристики**

раздел 1

DECORSIL FIRENZE – это водоотталкивающее, паропроницаемое, очень устойчивое покрытие с вкраплениями кварца с максимальной зернистостью 0,3 мм, которая позволяет получать следующие эффекты: «под облака», «под старину», «под апельсиновую корку». Продукт создан на основе силиконовых смол в водной дисперсии, которые гарантируют высокую погодоустойчивость без изменения паропроницаемости подложки и предупреждают образование плесени и водорослей. Высокая водонепроницаемость DECORSIL FIRENZE обеспечивает постоянную сухость стены, способствует экономии энергии и гарантирует лучшие гигиенические характеристики, увеличивая комфорт жилья. Продукт отлично переносит кислоты, морозы и оттепели. Может использоваться в качестве отделки для диффузионной штукатурки и для всех типов стеновых покрытий. Благодаря своим особым характеристикам, продукт предназначен, прежде всего, для престижных зданий и реставрации исторических центров. Со слабым запахом, не горючий, безопасен для человека и окружающей среды.

Сфера применения

раздел 2

Внешние и внутренние стены исторических сооружений и ценных построек. В первую очередь предназначен для диффузионной и обезвоженной штукатурки.

Подготовка подложек

раздел 3

Подложки должны быть хорошо высушены и выдержаны, новую штукатурку необходимо выдержать как минимум 30 дней для полной карбонизации. Тщательно очистить или обмыть поверхность для удаления отслаивающихся частей; если речь идёт о восстановительных работах, протечки воды должны быть устранены. Нанести специальное фиксирующее средство DECORSIL PRIMER или DECORSIL PRIMER PIGMENTATO компании OIKOS. Подождать 12 часов, прежде чем наносить продукты отделки.

Способ нанесения

раздел 4

- **ЭФФЕКТ ANTICO/АНТИКО**: нанести два слоя DECORSIL FIRENZE с интервалом в 6 часов плоской кистью с короткой щетиной, перекрещивая мазки. Разбавить продукт на 5% питьевой водой при нанесении обоих слоёв.
 - **ЭФФЕКТ BUCCIATO/БУЧЧИАТО**: нанести один слой неразведённого DECORSIL FIRENZE специальным валиком с губкой со средним ворсом для получения желаемого эффекта.
 - **ЭФФЕКТ NUVOLATO/НУВОЛАТО**: нанести первым слоем DECORSIL VENEZIA компании Ойкос, на 5-10% разбавленный питьевой водой, плоской кистью с короткой щетиной, перекрещивания мазки. Подождать 6 часов, затем нанести плоской кистью с короткой щетиной, перекрещивания мазки, финишный слой DECORSIL FIRENZE, на 5% разбавленный питьевой водой. Спустя 15-20 минут обработать поверхность тканевым тампоном для распределения красок и получения, таким образом, эффекта «под облака».

Отделка

раздел 5

Для придания стене эффекта вуалирования можно нанести на сухую подложку кистью, губкой или перчаткой один слой VELDECOR компании OIKOS.

Технические характеристики: нанесение

раздел 6

Разведение	Продукт готов к использованию для отделки “Bucciato”, для отделки “Antico” и “Nuvolato” на 5% развести питьевой водой
Расход	3 м ² /л в один слой для “Bucciato”, 3 м ² /л в два слоя для “Antico” 5 ÷ 6 м ² /л в один слой для “Nuvolato”
Инструменты для нанесения	Плоская кисть с короткой щетиной, валик с губкой со средним ворсом, тканевый тампон.
Фиксирующие средства	DECORSIL PRIMER PIGMENTATO, DECORSIL PRIMER компании OIKOS.
Температура нанесения	+5°C ÷ +36°C (с относительной влажностью не более 80%).
Время визуального высыхания	2 ÷ 3 часа (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%).
Время полного высыхания	12 ÷ 14 часов (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%).
Очистка инструмента	Водой

Технические характеристики: продукт

раздел 7

Состав	Силоксановые смолы в водной дисперсии, кроющие наполнители, пигменты на основе двуокиси титана, органические и неорганические пигменты, консерванты,
--------	--

	добавки, облегчающие нанесение.
Удельный вес	1,5 кг/л +/- 3% (Белый)
Гранулометрия	Максимум = 0,3 мм
pH	8,5 ÷ 9,5
Вязкость	30.000 +/-5% CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин при 25°C)
Температура хранения	+2°C ÷ +36°C. Боится мороза
Реакция на огонь	Отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющуюся поверхность; материал на водной основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии.
Водопоглощение (W24)	0,08 кг/м ² . час ^{0,5} DIN 52 617 (максимально допустимый уровень 0,5 кг/ м ² . час ^{0,5} DIN 52 617).
Парогазопроницаемость (SD)	0,2 м (максимально допустимый уровень 2 м, DIN 52 615)
Устойчивость к мытью	Соответствует норме DIN 53 778, выдерживает как минимум 1000 абразивных циклов.
Устойчивость к истиранию	Соответствует норме DIN 53 778, выдерживает более 5000 абразивных циклов.
Ограничение на выброс Летучих Органических Веществ (VOC), согласно Директиве 2004/42/CE	Класс принадлежности: А/с; VOC: 38 г/л (максимум); Ограничение Фазы I (от 1.1.2007): 75 г/л, Ограничение Фазы II (от 1.1.2010):40 г/л
Цвет	Белый + цвета палитры Exterior колеровочной системы DCS Ойкос
Фасовка	4 – 14 л

Токсикологические показатели

раздел 8

Продукт не содержит тяжёлые металлы такие, как хром и свинец. Кроме того, не содержит токсичные, ароматические, хлоросодержащие растворители. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Продукт представляет собой неопасное вещество, если используется согласно предписанию. Рекомендуется соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с красками на водной основе. Для хранения и передвижения не предусмотрено принятие каких-либо особых мер; тара, остатки и случайные рассеивания могут быть устранены посредством инертных абсорбирующих материалов таких как: песок, земля и т.д., они также должны перерабатываться согласно национальным или региональным действующим предписаниям. Транспортировка должна осуществляться согласно международным соглашениям.

Основные технические условия

раздел 9

Очистить окрашиваемую поверхность, удалив отслаивающиеся части. Новые подложки должны быть хорошо высушены и выдержаны. В случае восстановительных работ протечки воды должны быть устранены. Подождать до полного высыхания стены, затем нанести грунт типа DECORSIL PRIMER PIGMENTATO или DECORSIL PRIMER компании OIKOS. Через 12 часов нанести минеральное покрытие типа DECORSIL FIRENZE компании OIKOS. Должны быть соблюдены все правила нанесения. Стоимость - за м², включая материал и работу, за исключением строительных лесов.

Заметки

Компания Ойкос с.р.л. гарантирует, что информация, содержащаяся в данном техническом описании предоставлена наилучшим образом в отношении соответствующих технических и научных исследований. Несмотря на указанное выше, Ойкос не несёт никакой ответственности за результаты, полученные вследствие использования собственного продукта, поскольку способы нанесения остаются за рамками контроля или проверки со стороны последней. Следовательно, рекомендуется предварительное исследование по поводу соответствия каждого продукта в отдельности и в каждом отдельном случае.